

DESCRIÇÃO

Convertedor de Ferrugem é um produto formulado à base de complexantes orgânicos que reagem com o Óxido de Ferro transformando-o em fundo anticorrosivo.

A ação do convertedor de ferrugem é paralisar o processo de oxidação, convertendo a ferrugem existente em um fundo anticorrosivo preto, pronto para receber a pintura ou o revestimento especificado, sobre a superfície metálica. Como o nome sugere, esse produto converte a ferrugem, sem removê-la, e ainda forma um filme protetor sobre o metal, sendo indispensável a aplicação de duas camadas do produto, a fim de assegurar o ótimo desempenho na conversão de ferrugem (Óxido de Ferro) em fundo anticorrosivo.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Aspecto	Líquido Leitoso
Cor	Marrom Claro
Densidade	1,02 g/cm ³
PH	3,7

EMBALAGENS DOS PRODUTOS

Convertedor de Ferrugem é fornecido em três tamanhos diferentes de embalagens, para que possa ser melhor utilizado em função das dificuldades encontradas nas áreas de trabalho.

Convertedor de Ferrugem – 1,00 Kg

Convertedor de Ferrugem – 5,00 kg

Convertedor de Ferrugem – 18,00 kg

CONSUMO e RENDIMENTO (TEÓRICOS)

Consumo: 0,100 – 0,120 kg/m²

Rendimento:
5 a 7 m² por kg/demão

Rendimento Estimado por Embalagem:
Embalagem de 1,00 kg:
5 a 7 m² por demão

Embalagem de 5,00 kg
25 a 35 m² por demão

Embalagem de 18,00 kg
90 a 128 m² por demão

TEMPO DE CURA

Liberação para o uso (Próxima Camada)

Tempo de Secagem	1 a 5 h
------------------	---------

O tempo de secagem depende diretamente das condições climáticas.

ARMAZENAMENTO E ESTOCAGEM

Os produtos devem ser armazenados com temperatura entre 15°C e 25°C, em uma área isenta de umidade.

Os produtos devem ser protegidos da incidência da luz do sol.

Quando armazenados em seus recipientes originais (e lacrados) e em local adequado, o prazo de validade é de 12 meses.

PRECAUÇÕES

O descarte de materiais e embalagens vazias devem respeitar as leis vigentes.

- Utilizar sempre Equipamentos de Proteção Individual.
- Em caso de contato, lavar a área com água e sabão.
- Usar apenas com ventilação adequada.

UTILIZAÇÃO

Verifique se a superfície a ser protegida está livre de sujeiras e carepas soltas. Aguarde a secagem completa da superfície. Despeje uma quantidade do produto em um recipiente de plástico e usando pincéis ou rolos de lã, aplique sobre a superfície. O produto também pode ser aplicado utilizando equipamento de spray do tipo Airless.

Aguarde a secagem completa e aplique a segunda demão, que é indispensável. Após a secagem total da segunda camada, deve-se proceder a aplicação da pintura ou revestimento, imediatamente.

NOTAS

Caso o produto seja aplicado com a utilização de spray, a pistola de aplicação deverá ser muito bem limpa com água, a fim de não permitir a formação de cristais do produto nos mecanismos do equipamento, evitando que o mesmo não seja danificado.

Fichas de Informação de Segurança para Produtos Químicos estão disponíveis. Solicite ao Departamento Técnico da Miaki.

As informações e, em particular as recomendações, relacionadas com a aplicação e utilização final dos produtos Miaki, são fornecidas de boa fé e baseadas no conhecimento e experiência dos produtos. Os usuários deverão sempre consultar as versões mais recentes das fichas técnicas dos produtos, que serão entregues sempre que solicitadas.

Miaki Revestimentos
Rua Atenas, 369
Chácara Guanabara
Guararema/SP
08900-000

Contato
Tel: 11 2164-4300
vendas@miaki.com.br

www.miaki.com.br