

DESCRIÇÃO

MK RUST H2, é um Primer acrílico anticorrosivo à base de água, com pigmentos Inibidores de corrosão. É indicado especialmente para proteção e manutenção industrial. Sua excelente aderência aliada aos pigmentos anticorrosivos contidos em sua formulação, proporcionam um notável desempenho, aderência e proteção anticorrosiva em vários tipos de substratos metálicos. **MK RUST H2** é indicado para superfícies metálicas expostas às intempéries, que necessitam de proteção contra a corrosão.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Sólidos por peso	54 – 56%
Densidade	1,26 g/cm ³
Viscosidade	98.8 Ku (1.546 CPS)
Tempo de secagem ao toque (áreas externas)	3 a 5 horas
Intervalo de tempo entre camadas	4 horas

Nota: As propriedades físico-químicas foram obtidas a partir de ensaios em ambientes controlados em laboratórios. Resultados sujeitos a variações decorrentes de fatores ambientais.

EMBALAGENS DOS PRODUTOS

MK RUST H2 está disponível em embalagens de 0,900 kg, 3,000 kg e 18,000 kg facilitando o trabalho em vários tipos de áreas.

CONSUMO e RENDIMENTO

Consumo: 0,100 – 0,120 kg/m²

Espessura húmida: 80 - 95 µm

Espessura seca: 44 – 53 µm

Rendimento:

Embalagem de 0,9 kg:

7,5 a 9 m² por embalagem (por demão)

Embalagem de 3,0 kg:

25 a 30 m² por embalagem (por demão)

Embalagem de 18,0 kg:

150 a 180 m² por embalagem (por demão)

TEMPO DE SECAGEM

Ao toque	3 - 5 horas
Repintura (próxima camada)	Mín. 4 horas

ARMAZENAMENTO E ESTOCAGEM

O produto deve ser armazenado com temperatura entre 15°C e 25°C, em uma área isenta de humidade.

O produto deve ser protegido da incidência da luz do sol.

Quando armazenado em seu recipiente original (e lacrados) e em local adequado, o prazo de validade é de 12 meses.

PRECAUÇÕES

O descarte de materiais e embalagens vazias devem respeitar as leis vigentes.

- Utilizar sempre Equipamentos de Proteção Individual.
- Em caso de contato, lavar a área com água e sabão.
- Usar apenas com ventilação adequada.

NOTAS

Fichas de Informação de Segurança para Produtos Químicos estão disponíveis. Solicite ao Departamento Técnico da Miaki.

NOTA LEGAL

As informações e, em particular as recomendações, relacionadas com a aplicação e utilização final dos produtos Miaki, são fornecidas de boa fé e baseadas no conhecimento e experiência dos produtos sempre que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais. Na prática, as diferenças no estado do material, das superfícies, e das condições de aplicação no campo, são de tal forma imprevisíveis que nenhuma garantia a respeito da comercialização ou aptidão para um determinado fim em particular, nem qualquer responsabilidade decorrente de qualquer relacionamento legal, poderão ser inferidas desta informação, ou de quaisquer recomendações por escrito, ou de qualquer outra recomendação dada. Os usuários deverão sempre consultar as versões mais recentes das fichas técnicas dos produtos, que serão entregues sempre que solicitadas.

Miaki Revestimentos
Rua Atenas, 369
Chácara Guanabara
Guararema/SP
08900-000

Contato
Tel: 11 2164-4300
vendas@miaki.com.br

www.miaki.com.br